

# MERKBLATT TERRASSENODEN SCHWEIZER TANNE



OLWO

## 1. Beschreibung

<b>Holzart</b>	Nadelholz, Tanne
<b>Herkunft/Wuchsgebiet</b>	Schweiz
<b>Technische Daten</b>	Gewicht bei Anlieferung ca. 550 kg/m <sup>3</sup>
<b>Eigenschaften</b>	Die Druckimprägnierung ist vorbeugend wirksam gegen Insektenbefall und Fäulnispilze. Temporär ist sie auch wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilze. Für den Gebrauch in der Gefährdungsklassen 3 (an der Witterung, aber keinem Erdkontakt ausgesetzt). Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mässig bis wenig dauerhaft). Druckimprägniert braun (Korasit KS2). Endfeuchte: angetrocknet (ca. 18-22 %) technisch getrocknet.

## 2. Einsatz als Terrassenholz

<b>Zu beachten</b>	Schnittstellen und Stirnkanten müssen mit Koralan Hirnholzschutz behandelt werden. Wir empfehlen nach der Verlegung eine Behandlung mit OLWO-Holzöl. Risse (Trockenrisse) müssen mit OLWO-Holzöl nachgepflegt werden. Max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm Verfärbung durch. Latten auf Rückseite möglich Längen: 5.00m (nach Anfall 4.00+3.00 m). Je nach Lage 10-15 Jahre haltbar.
<b>Profil</b>	glatt gehobelt, Profil 22
<b>Passende Unterkonstruktion</b>	Accoya Alu
<b>Passendes Zubehör</b>	Clipper für Holz- oder Alu-Unterkonstruktionen Montage Terraflex (Seitliches einstecken mit Lamello)
<b>Mögliche Behandlung</b>	OLWO-Holzöl



Neu verlegt



Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz.“



MEHR  
WERT  
HOLZ

SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZHANDEL

**OLWO AG**  
Bollstrasse 68  
3076 Worb  
T +41 31 838 44 44  
F +41 31 838 44 22  
info@olwo.ch  
olwo.ch