

# MERKBLATT HEIMISCHE DOUGLAS



**OLWO**

## 1. Beschreibung

<b>Holzart</b>	Nadelholz
<b>Herkunft/Wuchsgebiet</b>	kultiviert in Europa; westliches Nordamerika
<b>Technische Daten</b>	Gewicht bei Anlieferung ca. 500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Eigenschaften</b>	Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mässig bis wenig dauerhaft) Kernholz rötlichbraun, Splint gelblich, Farbe variabel gut zu bearbeiten, meist breitere Jahrringe.

## 2. Einsatz als Terrassenholz

<b>Zu beachten</b>	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm Eigenschaften variieren stark mit der Jahrringlage Verfärbungen mit Eisen Schieferbildung Auswaschen von Holzinhaltstoffen Harzaustritte, Harz kann Probleme bei der Beschichtung verursachen
<b>Profil</b>	glatt gehobelt, Profil 22 glatt gehobelt mit Nut, Profil 25
<b>Passende Unterkonstruktion</b>	Lärche Accoya Alu
<b>Passendes Zubehör</b>	Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Gecko ED und Terraflex ED für Profil 25 (für Holzunterkonstruktion) Gecko A4 und Terraflex A4 für Profil 25 (für Alu-Unterkonstruktion)
<b>Mögliche Behandlung</b>	OLWO Holzöl



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.

