

MERKBLATT THERMO-KIEFER



OLWO

1. Beschreibung

Holzart	Nadelholz
Herkunft/Wuchsgebiet	Finnland
Technische Daten	Gewicht bei Anlieferung ca. 550 kg/m ³
Eigenschaften	Dauerhaftigkeitsklasse 2-3 (dauerhaft) mittel- bis dunkelbraun je nach Ausgangsholzfarbe und Grad der Behandlung kaum Verformungen spröde schiefert wenig

2. Einsatz als Terrassenholz

Zu beachten	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 450 mm verringerte Festigkeitseigenschaften, daher reduzierter Abstand der Traglatten erforderlich Sprödigkeit kann bei dynamischen Belastungen zu kurzfasrigen Brüchen führen Belagsbretter vorbohren. Bei bewittertem Holz können Risse entstehen.
Profil	glatt gehobelt, Profil 22 glatt gehobelt mit Nut, Profil 25
Passende Unterkonstruktion	Accoya Alu
Passendes Zubehör	Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Gecko ED und Terrflex ED für Profil 25 (für Holzunterkonstruktion) Gecko A4 und Terraflex A4 für Profil 25 (für Alu-Unterkonstruktion)
Mögliche Behandlung	OLWO Holzöl



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.



SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZHANDEL

OLWO AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T +41 31 838 44 44
F +41 31 838 44 22
info@olwo.ch
olwo.ch