

FICHE TECHNIQUE ACCOYA



OLWO

1. Description

Essence	Résineux
Origine/région de croissance	Nouvelle-Zélande
Données techniques	Poids à la livraison, env. 700 kg/m ³
Propriétés	Durabilité naturelle de classe 1 (très durable) Retrait et gonflement très réduits, d'où une grande stabilité de forme face aux intempéries Durabilité naturelle élevée face aux champignons lignivores Quasi imputrescible

2. Utilisation en lames de terrasse

Recommandations	Distance max. par rapport à la sous-construction (entraxe): 500 mm
Profil	raboté lisse, Profil 22 raboté lisse avec rainures, Profil 25
Sous-constructiions adaptées	Accoya Aluminium
Accessoires adaptés	Vis de terrasse A4 (pour sous-construction en bois) Entretoises Terrafix (pour sous-construction en bois) Gecko A4 et Terraflex A4 pour Profil 25 (pour sous-construction en bois et sous-construction en aluminium)
Traitement possible	Huile de bois OLWO



À la pose



Après douze mois d'exposition aux intempéries

Sont applicables les normes SIA et le guide technique «Revêtements de terrasse en bois» de Lignum.

