

FIÇHE TECHNIQUE IPÉ



OLWO

1. Description

Essence	Feuillu
Origine/région de croissance	Amérique du Sud
Données techniques	Poids à la livraison, env. 1'030 kg/m ³
Propriétés	Durabilité naturelle de classe 1 (très durable) Duramen brun légèrement verdâtre Texture lisse très uniforme KD (séché au four env. 17% +/- 3%) Origine légale selon l'EUTR (European Timber Regulation)

2. Utilisation en lames de terrasse

Recommandations	Distance max. par rapport à la sous-construction (entraxe): 450 mm Très dur, donc très difficile à travailler Perçage préalable recommandé Grisage très uniforme
Profil	raboté lisse, Profil 22
Sous-constructions adaptées	Accoya Aluminium
Accessoires adaptés	Vis de terrasse en inox (pour sous-construction en bois) Entretoises Terrafix (pour sous-construction en bois) Clipper pour sous-construction en bois ou sous-construction en aluminium
Traitement possible	Huile de bois OLWO



À la pose



Après douze mois d'exposition aux intempéries

Sont applicables les normes SIA et le guide technique «Revêtements de terrasse en bois» de Lignum.

