

FICHE TECHNIQUE DOUGLAS INDIGÈNE



OLWO

1. Description

Essence	Résineux
Origine/région de croissance	cultivé en Europe; Ouest de l'Amérique du Nord
Données techniques	Poids à la livraison, env. 500 kg/m ³
Propriétés	Durabilité naturelle de classe 3 à 4 (moyennement à faiblement durable) Duramen brun rougeâtre, aubier jaunâtre, couleur variable Facile à travailler, cernes généralement plus larges.

2. Utilisation en lames de terrasse

Recommandations	Distance max. par rapport à la sous-construction (entraxe): 500 mm Les propriétés varient considérablement en fonction de la position des cernes Coloration de contact avec le fer Sujet à la formation d'échardes Exsudation des substances du bois Apparition de résine susceptible d'interférer avec le revêtement
Profil	raboté lisse, Profil 22 raboté lisse avec rainures, Profil 25
Sous-constructeurs adaptés	Mélèze Accoya Aluminium
Accessoires adaptés	Vis de terrasse en inox (pour sous-construction en bois) Entretoises Terrafix (pour sous-construction en bois) Gecko ED et Terraflex ED pour Profil 25 (pour sous-construction en bois) Gecko A4 et Terraflex A4 pour Profil 25 (pour sous-construction en aluminium)
Traitement possible	Huile de bois OLWO



À la pose



Après douze mois d'exposition aux intempéries

Sont applicables les normes SIA et le guide technique «Revêtements de terrasse en bois» de Lignum.

