

FICHE TECHNIQUE SIPO



OLWO

1. Description

Essence	Feuillu
Origine/région de croissance	Afrique
Données techniques	Poids à la livraison, env. 700 kg/m ³
Propriétés	Durabilité naturelle de classe 2 à 3 (durable à moyennement durable) Duramen clair à rouge brunâtre

2. Utilisation en lames de terrasse

Recommandations	Distance max. par rapport à la sous-construction (entraxe): 500 mm Grisage très uniforme Tenir compte du taux de retrait Perçage préalable recommandé Exsudation des substances du bois
Profil	raboté lisse, Profil 22
Sous-structures adaptées	Accoya Aluminium
Accessoires adaptés	Vis de terrasse en inox (pour sous-construction en bois) Entretoises Terrafix (pour sous-construction en bois) Clipper pour sous-construction en bois ou sous-construction en aluminium
Traitement possible	Huile de bois OLWO



À la pose



Après douze mois d'exposition aux intempéries

Sont applicables les normes SIA et le guide technique «Revêtements de terrasse en bois» de Lignum.

